

SA 600

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

Tinta: bianco



Idropittura lavabile per interni ed esterni a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa e biossido di titanio ad altissimo punto di bianco. E caratterizzata da un ottimo potere coprente, notevole resistenza alla luce e agli agenti atmosferici, nonché resistenza al lavaggio anche con detersivi. Di facile pennellabilità ed elevata distensione. Ha un gradevole profumo di mela.

PREPARAZIONE

Su superfici nuove, accertarsi che il supporto abbia almeno un mese di stagionatura; pulire accuratamente, asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, disarmanti o parti poco aderenti. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e per uniformare l'assorbimento della parete applicare una-due mani di *Isolante fissativo* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di SA 600.

Su superfici già trattate, asportare ogni traccia di vecchia pittura non perfettamente aderente, pulire accuratamente e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Trattare con una-due mani di *Isolante fissativo* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di SA 600.



APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria
Diluizione con acqua	10-20% in peso	20-30% in peso
Ugello	----	2,2 – 2,5
Pressione alla pistola bar	----	3 – 4
Numero mani	2	2



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	2-3 ore
Asciutto al tatto:	dopo 3-4 ore
Duro:	dopo 18-24 ore
Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C	



DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
 Resa teorica : 8-10 mq/l (due mani)
 La resa indicata è puramente teorica e rispecchia la nostra migliore esperienza. Non è vincolante, né impegnativa in quanto viene influenzata dalle condizioni di applicazione (supporto, spessore, temperatura, ecc).



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

