

SA 800

IDROPITTURA MURALE SUPERLAVABILE EXTRA

Tinta: bianco



Idropittura murale superlavabile extra a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa e biossido di titanio ad altissimo punto di bianco e resistenza alla luce ed intemperie.

Possiede un elevato potere coprente, eccellente distensione e pennellabilità, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio (oltre 25000 colpi prova Gardner).

Per le sue caratteristiche è consigliata per la pitturazione di superfici murali sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE


Su superfici nuove, accertarsi che il supporto abbia almeno un mese di stagionatura; pulire accuratamente, asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, disarmanti o parti poco aderenti. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e per uniformare l'assorbimento della parete applicare una-due mani di *Isolante fissativo* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di *SA 800*.

Su superfici già trattate, asportare ogni traccia di vecchia pittura non perfettamente aderente, pulire accuratamente e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Trattare con una-due mani di *Isolante fissativo* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di *SA 800*.




APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria
Diluizione con acqua	10-20% in peso	20-30% in peso
Ugello	----	2,2 – 2,5
Pressione alla pistola bar	----	3 – 4
Numero mani	2	2



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	2-3 ore
Asciutto al tatto:	dopo 3-4 ore
Duro:	dopo 18-24 ore
Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C	



DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

Resa teorica : 7-9 mq/l (due mani)

La resa indicata è puramente teorica e rispecchia la nostra migliore esperienza. Non è vincolante, né impegnativa in quanto viene influenzata dalle condizioni di applicazione (supporto, spessore, temperatura, ecc).



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

