

IMPREGNANTE CERATO

SINTETICO TRASPARENTE SATINATO

Tinte: colori vari.



Impregnante trasparente satinato ad effetto cerato, serve per proteggere il legno da intemperie, muffe, funghi ed insetti, lo colora con tonalità di legno pregiato e ne esalta l'aspetto naturale. Le speciali resine con cui è formulato, difendono il legno dall'azione degli agenti atmosferici senza formare una pellicola superficiale, assicurando una penetrazione in profondità. Non sfarina, non sfoglia e non si screpola; mette in evidenza le venature del legno e conferisce alla superficie un piacevole aspetto satinato ad effetto cerato. I pigmenti utilizzati, resistenti alla luce, garantiscono l'inalterabilità del colore anche su manufatti più esposti al sole. Le sostanze attive a largo spettro con cui è stato additivato assicurano un'efficace protezione contro l'attacco di muffe, funghi ed insetti.

Indicato per la verniciatura sia per interno che per esterno di porte, finestre, persiane, mobili, avvolgibili e per qualsiasi manufatto in legno.

SUPPORTI

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

PREPARAZIONE

Su legno nuovo si consiglia di carteggiare, pulire accuratamente ed applicare due mani di *impregnante per legno* intervallate di 6-12 ore.

Su legno già trattato si consiglia di carteggiare a fondo, asportando ogni traccia del prodotto verniciante, pulire accuratamente ed applicare due mani di *impregnante per legno* intervallate di 2-3 ore.

APPLICAZIONE

| Attrezzatura | Pennello - rullo | Spruzzo ad aria |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| Diluizione | pronto all'uso | pronto all'uso |
| Ugello | ---- | 1,2 - 1,5 |
| Pressione alla pistola bar | ---- | 3 - 4 |
| Numero mani | 2 | 2 |

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C

ESSICCAZIONE A 20° C

| AD ARIA | |
|-------------------------|----------------|
| Intervallo tra le mani: | 6-12 ore |
| Fuori polvere: | dopo 1-2 ore |
| Maneggiabilità: | dopo 12 ore |
| Duro: | dopo 24-48 ore |

RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.

DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
 Resa teorica : 10-12 mq/l

NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

