

# SA 100

## IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE PER INTERNI

Tinta: bianco



Idropittura murale traspirante per interni a base di copolimeri vinil-versatici in emulsione acquosa e cariche minerali selezionate. E' caratterizzata da buona copertura, facile pennellabilità, ottima distensione ed elevata traspirabilità.

Per la sua struttura tixotropica è indicata per la pittura di soffitti.

### PREPARAZIONE

Su superfici nuove, accertarsi che il supporto abbia almeno un mese di stagionatura; pulire accuratamente, asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, disarmanti o parti poco aderenti. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e per uniformare l'assorbimento della parete applicare una-due mani di *Isolante fissativo* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di SA 100.

Su superfici già trattate, asportare ogni traccia di vecchia pittura non perfettamente aderente, pulire accuratamente e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Trattare con una-due mani di *Isolante fissativo* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di SA 100.




### APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria
Diluizione con acqua	15-25% in peso	25-30% in peso
Ugello	----	2,2 - 2,5
Pressione alla pistola bar	----	3 - 4
Numero mani	2	2



### ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	2-3 ore
Asciutto al tatto:	dopo 3-4 ore
Duro:	dopo 18-24 ore
<b>Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C</b>	



### DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore

Resa teorica : 6-8 mq/l (due mani)

La resa indicata è puramente teorica e rispecchia la nostra migliore esperienza. Non è vincolante, né impegnativa in quanto viene influenzata dalle condizioni di applicazione (supporto, spessore, temperatura, ecc).



### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

