

SA1000

IDROPITTURA SUPERLAVABILE ACRILICA

Tinta: bianco

Idropittura superlavabile acrilica per interni ed esterni a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa e pigmenti ad altissima resistenza alla luce ed intemperie.

Possiede un eccellente potere coprente, elevata pennellabilità e distensione, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio (oltre 25000 colpi prova Gardner). Inoltre ha un gradevole profumo di mela.

Per le sue caratteristiche è consigliata per la pitturazione di alto pregio di superfici murali sia interne che esterne.

SCHEDA TECNICA



PREPARAZIONE

Su superfici nuove, accertarsi che il supporto abbia almeno un mese di stagionatura; pulire accuratamente, asportare ogni traccia di polvere, sporcizia, disarmenti o parti poco aderenti. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto e per uniformare l'assorbimento della parete applicare una-due mani di *Isolante fissativo acrilico* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di SA 1000.

Su superfici già trattate, asportare ogni traccia di vecchia pittura non perfettamente aderente, pulire accuratamente e controllare che il supporto sia perfettamente asciutto. Trattare con una-due mani di *Isolante fissativo acrilico* intervallate di 2-3 ore. Dopo 4-6 ore applicare una-due mani di SA 1000.



APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria
Diluizione con acqua	10-20% in peso	20-30% in peso
Ugello	----	2,2 - 2,5
Pressione alla pistola bar	----	3 - 4
Numero mani	2	2



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	2-3 ore
Asciutto al tatto:	dopo 3-4 ore
Duro:	dopo 18-24 ore

Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C



DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore
Resa teorica : 7-9 mq/l (due mani)

La resa indicata è puramente teorica e rispecchia la nostra migliore esperienza. Non è vincolante, né impegnativa in quanto viene influenzata dalle condizioni di applicazione (supporto, spessore, temperatura, ecc).



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.

