

# SMALTO

## SINTETICO EXTRA

Tinte: cartella colori.



Smalto sintetico ad alta copertura, per interno ed esterno. Formulato con speciali resine alchidiche ed uretaniche e pigmenti resistenti alla luce. Tali componenti conferiscono al prodotto: facile pennellabilità, eccezionale distensione ed ottimo potere protettivo e decorativo. Indicato per la verniciatura di qualsiasi manufatto in ferro o legno (inferriate, cancelli, termosifoni, infissi, ecc.).

### SUPPORTI

Verniciature originali opportunamente carteggiate con carta P360-400.

Vecchie verniciature in buone condizioni.

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

Antiruggini, fondi e wash primer.

### PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo o dell'antiruggine utilizzata. Si raccomanda carteggiatura finale.


Su ferro si consiglia di applicare 1-2 mani di antiruggine sintetica. Dopo 24 ore procedere all'applicazione dello smalto sintetico.

Su legno si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire accuratamente ed applicare una mano di fondo. Dopo 12 ore carteggiare, pulire ed applicare lo smalto sintetico.

### APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello – rullo	Spruzzo ad aria	Airless
Diluizione	5-15% in peso	10-15% in peso	5-15% in peso
Ugello	----	1,6 – 1,8	0,13 – 0,15 inches
Pressione alla pistola bar	----	3 – 4	120 – 140
Numero mani	1 – 2	1 – 2	1 – 2
Spessore consigliato	30-50 micron	30-50 micron	30-50 micron

**Applicare il prodotto con temperature ambientali tra +7° C e 35° C**




### DILUENTE

Acquaragia
Diluente sintetico ad aria

### ESSICCAZIONE A 20° C

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	12-24 ore
Fuori polvere:	dopo 4-6 ore
Maneggiabilità:	dopo 12-24 ore
Duro:	dopo 24-48 ore



### RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.

### DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore  
 Resa teorica : 10-12 mq/l di miscela pronto all'uso, spessore 40 micron



### NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza.



### PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE